

Kitt, wasserbeständig, für Vasen u. Terrakotten

6 Sauderak mit 100 Alkohol und 6 Terpentin-  
öl in einem Kolben zum Sieden erhitzt, und  
so viel einer aus gleichen Teilen Leim und Hausen-  
blase durch Behandeln mit warmem Wasser her-  
gestellten Flüssigkeit zugesetzt, daß ein dünner  
Brei, der sich noch durch ein Turbiseien läßt, ent-  
steht. Zum Gebrauche wird die Mischung erwärmt  
und wie gewöhnlicher Leim verwendet. Mit die-  
sem Leim geg geleimte Gegenstände widerstehen  
der Einwirkung heißen Wassers längere Zeit.


ترکیب کتی با شیره کبوتر معلول

**Boğaziçi Üniversitesi**

**Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi**

**Kişisel Arşivlerle İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi**

**Aziz Ogan Koleksiyonu**



OGNIZM0400604